

Ficha Técnica

KUNOS Mantenimiento N° 1878

N corresponde a **LIVOS neutral** para alérgicos y personas sensibles a químicos y olores fuertes

Áreas de aplicación	En interior, para la protección y el mantenimiento de superficies tratadas con aceites KUNOS (240-245) et con SAMO Pintura para muebles N° 698, p.ej. encimeras de cocina, mesas de comedor o suelos. No apto para madera teñida ni para interiores de armarios.
Características	Superficie con brillo sedoso después del tratamiento. Resistente al sudor y a la saliva según DIN 53 160. Apto para juguetes según DIN EN 71, parte 3. Libre de compuestos químicos orgánicos según DIN EN 71, parte 9.
Declaración completa	Isoalifáticos, éster de aceite de lino cocido y resina natural, éster de aceite de ricino y resina natural, aceite de tung, aceite de lino, éster de glicerina y resina natural, cera micronizada, ácido silícico, aminoazúcar deshidratado, cera de carnauba, cera de goma laca, cera de abejas, aceite de nuez y secantes sin plomo (Zr, Mn).
Tonalidad	Incoloro 002
Dilución	Listo al uso.
Aplicación	Con paño sin pelusas o con máquina monodisco y disco de abrillantar, a temperatura superior a 15° C.
Consumo	10 ml/m ² , o notablemente menos consumo según absorción y características de la superficie tratada. ¡Realizar prueba!
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con LEVO N° 997.
Tiempo de secado	A 23°C y 50 % de humedad ambiental, 4-8 horas.
Densidad	Aprox. 0,87 gr/ml.
Indicaciones	Asegurar suficiente ventilación durante y después de la aplicación. Los paños, esponjas, polvos de lijado etc., impregnados con KUNOS N° 1878 deben guardarse en un envase metálico herméticamente cerrado o en agua, para posteriormente depositarlos en un lugar apropiado, dado que existe riesgo de autoinflamación por su contenido en aceites vegetales. El producto líquido o aplicado no es inflamable. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. No provocar el vómito: Llamar inmediatamente a un médico.
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,05 lt; 0,25 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 10 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 4 años. Los productos abiertos reaccionan con oxígeno, que puede conducir a la formación de una piel y de un olor rancio con el tiempo. Guardar los restos en envases más pequeños.

Modo de empleo

KUNOS Mantenimiento N° 1878

Preparación	La superficie debe estar limpia y seca. Los arañazos o daños profundos deben eliminarse con el producto de tratamiento inicial.
Aplicación	En su caso, retirar la película superficial antes del uso y remover bien. ¡Realizar prueba! Aplicar gotas de KUNOS Mantenimiento (aprox. 5-10 g/m ²) en la superficie a tratar, y repartir inmediatamente con máquina monodisco y disco de fieltro o con paño de algodón con poca presión. Evitar la formación de velos. Comprobar el resultado al trasluz. En su caso, repetir el proceso.
Limpieza y mantenimiento	Con TRENA N° 556 añadido al agua de fregar, y con fregona bien escurrida. Nueva aplicación de KUNOS N° 1878, según desgaste, una o varias veces al año.
Indicaciones	Si se aplica KUNOS-Mantenimiento con un disco abrasivo, puede producirse una reducción del color del aceite aplicado, o deteriorarse el tratamiento previamente aplicado.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, póngase en contacto con nosotros.

Marzo 2019

LIVOS-Pflanzenchemie · 29559 Wrestedt/Emern · Alemania · Tel +49 (0) 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es