

Áreas de aplicación	En interior, para hormigón, revoque o planchés no tratados y absorbentes.		
Características	Buena adherencia, alto rendimiento. Después del secado completo mate-sedoso, elástico, cubriente, resistente al agua, resistente a temperaturas hasta 70° C.		
Declaración completa	Variable según tonalidad: Tierra silícea, éster de aceite de lino cocido y resina natural, pigmentos minerales, dióxido de titanio, cuarzo, mica, aceite de lino cocido, aceite de Tung cocido, silicato de aluminio, ácido silícico, aceite de naranja, isoalifáticos, cera micronizada, secantes sin plomo (Ca, Co, Zr), lecitina de soja, aceite de ricino deshidratado, aminoazúcar deshidratado y aceite de limón.		
Tonalidades	002 Incoloro	101 Negro	201 Blanco
	011 Ocre	111 Verde	212 Gris alba
	051 Rojo persa	124 Azul campestre	213 Gris piedra
	Todos los colores son mezclables entre sí .		
Aplicación	Con brocha, rodillo de espuma o rodillo de nilón (sin velur) sin diluir a temperatura superior a 8°C. De dos a tres manos superfinas . Distribuir bien. La primera capa no debe quedar cubriente. Para aplicar a pistola, diluir con 10% de SVALOS N° 293.		
Consumo	1 lt cubre 8 - 12 m ² en la 1ª mano, es decir, 100 ml/m ² ; 18-20 m ² en la 2ª mano, es decir, 53 ml/m ² ; o notablemente menos según capacidad de absorción y textura del soporte. Realizar prueba.		
Tiempo de secado	A 23°C y 50 % de humedad ambiental, esperar al menos 12 horas para aplicar la siguiente capa, a temperaturas bajas aprox. 24 horas. Completamente transitable al cabo de 7 días, resistente al agua al cabo de 14 días.		
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS N° 222 o N° LEVO 997.		
Densidad	Aprox. 1,5 gr/ml.		
Indicaciones	<p>Asegurar suficiente ventilación después de la aplicación.</p> <p>Los paños, esponjas, polvo de lijado etc. impregnados con GORGO no seco se guardarán en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, ya que existe riesgo de autoinflamación debido a su contenido en aceites vegetales.</p> <p>El producto en sí no es autoinflamable.</p>		
	P102	Mantener fuera del alcance de los niños.	
	P301+P310	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.	
	EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.	
	EUH208	Contiene limoneno y sales de cobalto (2+). Puede provocar una reacción alérgica.	
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.		
Presentación	0,375 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt.		
Conservación	En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 2 años. Cerrar bien los envases empezados o guardar los restos en envases más pequeños.		

Modo de empleo

GORGO-Pintura para suelos N° 607

Preparación

El soporte debe estar seco (humedad residual máxima de planchés: planché de cemento < 2%, planché de anhidrita < 0,5%), neutro, absorbente, firme y libre de grasas y de polvo.

El hormigón, planché o revoque debe llevar aplicado al menos 28 días.

La superficie debe estar firme y libre de lechadas de cemento, películas de cemento, de partículas sueltas o no firmes y de sustancias que impidan la adherencia (p.ej. aceite, grasa, parafina, goma, desencofrantes, restos de pintura), no debe calentar ni estar arenosa. Limpiar mecánicamente las superficies, con escoba dura, cepillo de acero o aspirador industrial. En planchés muy absorbentes o hormigón fresado, aplicar imprimación con LINUS 260. Repartir o retirar los sobrantes de aceite, entre 10 y 30 minutos después de la aplicación.

Aplicación

Remover bien antes del uso. No añadir diluyente. Realizar prueba.

Temperatura mínima de ambiente y soporte: + 8°C. Humedad ambiental máx. 90 %.

De dos a tres manos superfina. Distribuir bien. La primera capa no debe quedar cubriente. En caso de aplicar el color **Azul campestre** repasar con una brocha seca después de 10-15 min.

El tiempo de secado se prolonga en caso de temperaturas bajas.

Indicaciones

GORGO contiene poco disolvente, por lo que puede formarse una película superficial, que debe ser retirada antes de remover el producto.

Todas las características empeoran notablemente en caso de aplicación demasiado abundante o soporte húmedo. Ventilar bien durante la aplicación y el secado. Tener en cuenta los cambios de tonalidad cuando se aplica GORGO incoloro sobre soportes claros o sobre GORGO con color.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Abril 2017 Rev. 3.1

LIVOS-Pflanzenchemie · 29559 Wrestedt/Emern · Alemania · Tel +49 (0) 58 25 / 88 - 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es