

## Ficha Técnica

# GORGO Pintura para suelos N° 607



<b>Áreas de aplicación</b>	En interior, para hormigón, revoque o planchés no tratados y absorbentes.		
<b>Características</b>	Buena adherencia, alto rendimiento. Después del secado completo mate-sedoso, elástico, cubriente, resistente al agua, resistente a temperaturas hasta 70 °C. Libre de compuestos orgánico-químicos según DIN EN 71, parte 9.		
<b>Declaración completa</b>	Variable según tonalidad: Tierra silíceas, éster de aceite de lino cocido y resina natural, pigmentos minerales, dióxido de titanio (en los colores 124, 129, 201, 212, 213, 922), cuarzo, mica, aceite de lino cocido, aceite de Tung cocido, silicato de aluminio, ácido silícico, caolín, isoalifáticos, cera micronizada, secantes sin plomo (Mn, Zr), lecitina de soja, aminoazúcar deshidratado.		
<b>Tonalidades</b>	002 Incoloro 051 Roja persa 115 Verde helecho, RAL 6025 129 Pastel turquesa, RAL 6034 213 Gris piedra 219 Gris antracita, RAL 7016 Todos los colores son mezclables entre sí.	011 Ocre 101 Negro 117 Verde mayo, RAL 6017 201 Blanco 214 Beige agrisado, RAL 1019 227 Gris hormigón, RAL 7023	012 Beige, RAL 100 111 Verde 124 Azul campestre 212 Gris alba 215 Gris polvo, RAL 7037 922 Gris plata, RAL 7001
<b>Aplicación</b>	Si es necesario, antes del uso retirar la película superficial que podría haberse formado en el producto y remover bien. Realizar prueba. Humedad relativa: máx. 65 % durante 3 días antes y después de la aplicación. De lo contrario, existe riesgo de secado retardado y reacciones debidas a una superficie de solado excesivamente húmeda. Aplicar con brocha, rodillo de espuma o rodillo de nylon (sin velur) <b>sin diluir</b> a temperatura superior a 8 °C. De dos a tres manos <b>superfinas</b> . Distribuir bien. La primera capa no debe quedar cubriente. <b>Diluir sólo para aplicar a pistola</b> con un 10 % de SVALOS N° 222 o SVALOS N° 292 (sin aceite de naranja). En el caso del color azul campestre, repintar con pincel seco después de 10-15 minutos.		
<b>Consumo</b>	1 lt cubre 8 - 12 m <sup>2</sup> en la 1ª mano, es decir, 100 ml/m <sup>2</sup> ; 18-20 m <sup>2</sup> en la 2ª mano, es decir, 53 ml/m <sup>2</sup> ; el rendimiento puede ser notablemente superior según capacidad de absorción y textura del soporte. Realizar prueba.		
<b>Tiempo de secado</b>	A 23 °C y 50 % de humedad ambiental, esperar al menos 12 horas para aplicar la siguiente capa, a temperaturas bajas y / o con una humedad del aire más elevada (> 65 % rel.) pueden producirse retrasos en el secado. En este caso, se aplica la siguiente regla: la capa ya no debe estar pegajosa antes de poder pintar encima. Completamente transitable al cabo de 7 días, resistente al agua al cabo de 14 días.		
<b>Limpieza</b>	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS N° 222 o N° LEVO 997.		
<b>Densidad</b>	Aprox. 1,3 gr/ml.		
<b>Indicaciones</b>	Asegurar ventilación suficiente durante y después de la aplicación. Los paños, esponjas, polvos de lijado etc. impregnados con GORGO N° 607 deben guardarse en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, para posteriormente depositarlos en un lugar apropiado, dado que existe riesgo de autoinflamación por su contenido en aceites vegetales. El producto líquido o aplicado no es autoinflamable. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.		
<b>Gestión de residuos</b>	Según las disposiciones legales locales.		
<b>Presentación</b>	0,05 lt; 0,375 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt.		
<b>Conservación</b>	En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 2 años. Cerrar bien los envases empezados o guardar los restos en envases más pequeños.		

Modo de empleo

## **GORGO Pintura para suelos N° 607**

### **Preparación**

El soporte debe estar seco (humedad residual máxima de planchés: planché de cemento < 2 %, planché de anhidrita < 0,5 %), neutro, absorbente, firme y libre de grasas y de polvo.

El hormigón, planché o revoque debe llevar aplicado al menos 28 días.

La superficie debe estar firme y libre de lechadas de cemento, películas de cemento, de partículas sueltas o no firmes y de sustancias que impidan la adherencia (p.ej. aceite, grasa, parafina, goma, desencofrantes, restos de pintura), no debe calentar ni estar arenosa. Limpiar mecánicamente las superficies, con escoba dura, cepillo de acero o aspirador industrial. Imprimir los soportes muy absorbentes (p. ej. soleras, hormigón fresado, compuestos de nivelación) con LINUS N° 260 (de lo contrario existe el riesgo de reducir la adherencia y la capacidad de agarre). Repartir o retirar los sobrantes de aceite, entre 10 y 30 minutos después de la aplicación.

### **Limpieza / mantenimiento**

Agregar TRENA N° 556 al agua de limpieza y limpiar con un paño húmedo, pero no mojado. Alternar TRENA cada 4-5 veces con GLANOS 559 añadido al agua de fregar. Para el mantenimiento, repintar con GORGO N° 607.

### **Indicaciones**

Las soleras y los compuestos de nivelación, en particular, pero también otros sustratos, pueden tener composiciones muy diferentes. La compatibilidad y la adherencia deben comprobarse previamente.

Todas las características empeoran notablemente en caso de aplicación demasiado abundante o soporte húmedo. Ventilar bien durante la aplicación y el secado.

GORGO Incoloro (002) intensifica todas las diferencias de color / marcas de herramientas en el sustrato.

El color gris alba (212) y el blanco (201) pueden amarillear en zonas con baja incidencia de luz diurna.

Si el color incoloro (002) tiene un aspecto lechoso, nuestra experiencia nos ha demostrado que se debe a que el sustrato es demasiado alcalino y/o está demasiado húmedo.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, póngase en contacto con nosotros.

Noviembre 2023

**LIVOS-Pflanzenchemie · 29559 Wrestedt/Emern · Alemania · Tel +49 (0) 58 25 / 88 – 0**

### **Importador:**

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · [www.livos.es](http://www.livos.es)