

## Ficha Técnica

# MENOS Selladora N° 626

<b>Áreas de aplicación</b>	En interior, como imprimación sobre madera. Apta para papel de fibra de vidrio.
<b>Características</b>	Elástica, mate. Libre de compuestos químicos orgánicos según DIN EN 71, parte 9.
<b>Declaración completa</b>	Greda, blanco de titanio, isoalifáticos, éster de aceite de linaza cocido y resina natural, mica, talco, ácido silícico, aminoazúcar deshidratado, aceite de limón y secantes sin plomo (Ca, Mn, Zr).
<b>Tonalidad</b>	Blanco.
<b>Dilución</b>	Para la aplicación a pistola, SVALOS N° 293 o SVALOS N° 222.
<b>Aplicación</b>	En capas finas a brocha o rodillo (sin diluir), o a pistola (diluido con máx. 10%), a temperatura superior a 15° C y humedad ambiental baja. Observar las instrucciones del reverso.
<b>Consumo</b>	1 lt sin diluir cubre 10-15 m <sup>2</sup> , es decir, 80 ml/m <sup>2</sup> ; el rendimiento puede ser notablemente superior según capacidad de absorción y características del soporte. ¡Realizar prueba! El espesor de cada capa seca no debe superar los 50 µm.
<b>Densidad</b>	Aprox. 1,45 gr/ml.
<b>Tiempo de secado</b>	A 23°C y 50 % de humedad relativa, seca al polvo al cabo de aprox. 3 horas; seca para lijar y aplicar la siguiente capa al cabo de 24 horas; endurecida al cabo de aprox. 6-7 días. El tiempo de secado se prolongará en caso de aplicación demasiado abundante, con temperaturas bajas o humedad ambiental elevada.
<b>Limpieza</b>	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS N° 222 o LEVO N° 997.
<b>Indicaciones</b>	<p>Asegurar suficiente ventilación durante y después de la aplicación. Los paños, esponjas, polvos de lijado etc., impregnados con MENOS N° 626 deben guardarse en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, para posteriormente depositarlos en un lugar apropiado, dado que existe riesgo de autoinflamación por su contenido en aceites vegetales. El producto líquido o aplicado no es autoinflamable.</p> <p>P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. No provocar el vómito: Llamar inmediatamente a un médico. EUH208 Contiene aceite de limón (d-limoneno). Puede provocar reacciones alérgicas. Número de emergencia: +49 (0)6132-84463 (24h - GBK GmbH)</p>
<b>Gestión de residuos</b>	Según las disposiciones legales locales.
<b>Presentación</b>	0,05 lt; 0,375 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt.
<b>Conservación</b>	En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 4 años. Guardar los restos en envases más pequeños para minimizar el contenido de aire.

Modo de empleo

## MENOS Selladora N° 626

<b>Preparación</b>	El soporte debe estar seco (humedad de la madera inferior al 15%), firme, limpio y libre de grasas, resinas y polvo. En caso de que la superficie presente pequeñas imperfecciones o fisuras, enmasillarlas con ANAVO N° 628 (o enmasillar la superficie completa según el caso).
<b>Aplicación</b>	Remover bien antes del uso. Mano de fondo fina, aplicada a brocha, rodillo o pistola, a temperatura superior a 15°C. Acabado posterior con VINDO N° 629 (brillante).
<b>Renovación</b>	Las pinturas viejas no intactas deben eliminarse completamente. Aplicación igual que en madera no tratada. Las pinturas antiguas intactas se liján superficialmente, se comprobará la compatibilidad y se aplicará directamente VINDO N° 629 diluido con 5-10%.
<b>Indicaciones</b>	<p>MENOS debe aplicarse en capa fina. Las capas demasiado gruesas pueden prolongar el tiempo de secado y provocar fisuración en la pintura posterior.</p> <p>MENOS contiene poco disolvente, por lo que no puede excluirse la formación de una película superficial, que debe ser retirada antes de remover el producto. Guardar los restos en envases más pequeños.</p> <p>No nos responsabilizamos de posibles deficiencias en caso de aplicación sobre productos de otros fabricantes o sobre otras pinturas previas incompatibles, como mala adherencia o aparición de olores molestos. No aplicar sobre masilla de silicona.</p> <p>MENOS con un 5% en volumen de arena de cuarzo, aplicada sobre revoque, sella manchas de suciedad del soporte (p.ej. manchas de nicotina o manchas secas de humedad). Aplicar posteriormente 1-2 capas de pintura mural DUBRON 412.</p>

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, póngase en contacto con nosotros.

Febrero 2023

**LIVOS-Pflanzenchemie · 29559 Wrestedt/Emern · Alemania · Tel +49 (0) 58 25 / 88 – 0**

**Importador:**

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.  
c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès  
Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · [www.livos.es](http://www.livos.es)