

Ficha Técnica

CANTO – Laca mate N° 692

N	corresponde a	LIVOS neutral	para alérgicos y personas sensibles a químicos y olores fuertes
Áreas de aplicación	Para madera en interior. No apta para suelos ni para ventanas en interior. No apta para DM ni okume.		
Características	Mate. El grado de brillo definitivo se regula al cabo de unos 10 días. Buena cubrición, elástica, fluida y con alto rendimiento. Resistente al sudor y a la saliva según DIN 53160. Apta para juguetes según DIN EN 71, parte 3. Limitadamente resistente a las sustancias químicas, a la fricción y a los arañazos.		
Declaración completa	Variable según tonalidad: Greda, éster de aceite de soja y resina natural, isoalifáticos, aceite cocido de ricino, silicato sódico, pigmentos minerales, óxido de titanio, talco, cuarzo, ácido silícico, aminoazúcar deshidratado, aceite de naranja (sólo el color blanco) y secantes sin plomo (Ca, Co, Zr).		
Tonalidad	005 amarillo sol 011 ocre 041 rojo inglés	051 rojo persa 083 marrón cobre 101 negro	111 verde 128 azul capri 201 blanco
			440 verde tilo 442 amarillo oro 580 blanco crema
	Todas las lacas CANTO pueden mezclarse entre sí.		
Dilución	Con SVALOS N° 222. Para la aplicación a pistola, SVALOS-Diluyente para pistola N° 293.		
Aplicación	Aplicar capas finas con brocha o rodillo sin diluir, o a pistola (diluido con máx. 10%), a temperatura superior a 15° C y baja humedad ambiental. Con altas temperaturas, el tiempo de secado será más corto. (Más indicaciones: ver dorso)		
Consumo	1 lt sin diluir cubre aprox. 10-16 m ² por mano, es decir, 77 ml/m ² ; o notablemente menos según capacidad de absorción y textura de la madera. ¡Realizar prueba! El espesor de cada capa seca no debe superar los 40 µm.		
Tiempo de secado	A 23° C y 50% de humedad ambiental, seca al polvo al cabo de aprox. 8-12 horas. Para aplicar la siguiente capa, 24 horas; totalmente endurecida al cabo de al menos 6-7 días. El secado se prolongará en caso de aplicación demasiado abundante, temperatura baja o humedad ambiental elevada.		
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS N° 222 o LEVO N° 997.		
Densidad	Aprox. 1,2 – 1,3 gr/ml según tonalidad.		
Indicaciones	<p>Asegurar ventilación suficiente durante y después de la aplicación.</p> <p>Los paños, esponjas, polvos de lijado etc. impregnados con CANTO N° 692 deben guardarse en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, dado que existe riesgo de autoinflamación por su contenido en aceites vegetales. El producto en sí no es autoinflamable.</p> <p>P102 Mantener fuera del alcance de los niños.</p> <p>P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.</p> <p>EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.</p> <p>EUH208 Contiene limoneno (sólo el color blanco) y sales de cobalto (2+). Puede provocar una reacción alérgica.</p>		
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.		
Presentación	0,375 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt.; 30 lt.		
Conservación	En lugar fresco y seco, al menos 4 años. Cerrar bien los envases empezados.		

Modo de empleo

CANTO – Laca mate N° 692

Preparación	El soporte debe estar seco (humedad de coníferas inferior al 15%, maderas duras inferior al 12%), firme, limpia y libre de grasas, resinas y polvo. En su caso, enmasillado completo con ANAVO N° 628.
Aplicación	Imprimación con DUBNO N° 261. Lijado intermedio a grano 240-280. Remover bien antes del uso. Una mano de CANTO deja entrever todavía la veta de la madera; con una segunda mano de CANTO se consigue un lacado cubriente y mate sedoso.
Limpeza	Limpiar suciedad con TRENA N° 556 diluido en agua.
Renovación	Eliminar completamente las pinturas antiguas no intactas, y aplicar igual que en madera sin tratar. Sobre pintura LIVOS intacta, lijado superficial y aplicar 1-2 manos de CANTO.
Indicaciones	<p>En caso de comprar varios envases, comprobar que coincida el número de lote, ya que pueden presentarse cambios en el grado de brillo.</p> <p>CANTO contiene poco disolvente, por lo que puede formarse una película superficial, que debe retirarse antes de remover. Guardar los restos en envases más pequeños.</p> <p>Todas las manos deben aplicarse en capa muy fina, y repartirse bien.</p> <p>Deje secar completamente cada capa, también en caso de aplicación a pistola. En caso de aplicar capas demasiado abundantes, existe riesgo de secado deficiente, formación de fisuras finas y acabado de brillo irregular. Dejar secar con buenas condiciones de luz y ventilación.</p> <p>En estanterías y repisas de ventanas, aplicar en capas muy finas y dejar endurecer al menos 4 semanas antes de colocar peso.</p> <p>CANTO amarillea en zonas con poca luz, especialmente el color blanco.</p> <p>No aplicar sobre masillas de silicona. No nos responsabilizamos de posibles deficiencias, como mala adherencia u olores molestos, producidos por la aplicación sobre esmaltes de otros fabricantes.</p> <p>Algunas maderas tropicales, especialmente iroko, pueden contener sustancias que impiden el secado del producto. ¡Imprescindible realizar prueba!</p>

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Julio 2016 Rev. 2.6

LIVOS-Pflanzenchemie · 29559 Wrestedt/Emern · Alemania · Tel: +49 (0) 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es